






ZÁSADY ODBĚRU VZORKŮ OMÍTEK

| METODA | VELIKOST A STAV VZORKU | BALENÍ VZORKU | OSTATNÍ SPECIFIKA ODBĚRU |
|--|---|--|--|
| Analýza povrchových úprav a barevnosti (stratigrafická analýza) | plocha cca 1 cm ² (mikroskopická analýza), soudržený vzorek odběr vždy včetně podkladu | tak, aby nedošlo k poškození vzorků a oddělení nátěrů | je vhodné, aby odběru předcházela sondážní průzkum IN SITU |
| Analýza vlhkosti a zasolení (salinity) | cca 1 polévková lžičice může se jednat i o drť | ve vodotěsném a parotěsném obalu (např. PE sáčky se zipem), v případě analýzy vlhkosti odeslat co nejdřív. | nemíchat různé materiály (např. malty a cihly), vhodné odebírat ve svislém profilu 20, 750 a 150 cm od terénu |
| Analýza složení malt a omítek (typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva) | soudržený úlomek malty o velikosti cca kreditní karty (až dvou karet) | tak, aby nedošlo k rozdrčení úlomků | složení se může lišit dle funkce malty, určit, o jaký typ se jedná (zdicí malta, omítka, omítka z plastických prvků apod.) |
| ZÁSADY DOKUMENTACE MÍST ODBĚRŮ VZORKŮ | | | |
| AREÁL CELKOVĚ | FASÁDA | MÍSTO ODBĚRU PŘED ODBĚREM | MÍSTO ODBĚRU PO ODBĚRU |
|  |  |  | ALTERNATIVNĚ |

Před objednáním prací je nutné TL kontaktovat a dohodnout se na rozsahu a časových možnostech laboratoře i na nezbytných podkladech pro přijetí zakázky. Odebrané vzorky společně s objednávkou (formulář k dispozici na webové stránce TL), lze poslat poštou nebo předat osobně, obojí na adresu: NPÚ GnŘ, technologická laboratoř, Valdštejské nám. 3, Praha 1, 118 01. Fotografie k místu odběru je ideální poslat na e-mail: michoinova.dagmar@npu.cz. V případě dotazů kontaktujte Dagmar Michoinovou, tel: 724 663 644.