



ZÁSADY ODBĚRU VZORKŮ Z PAMÁTEK Z KOVU

METODA	VELIKOST A STAV VZORKU	BALENÍ VZORKU	OSTATNÍ SPECIFIKA ODBĚRU
Analýza povrchových úprav, barevnosti a složení vrstev (stratigrafická analýza)	odběr soudržného vzorku včetně podkladu, nebo alespoň co nejvíce dochovaných vrstev	v popsaném obalu, tak, aby nedošlo k poškození vzorků a oddělení nátěrů	je vhodné, aby odběru předcházela sondážní průzkum IN SITU
Analýza složení kovového materiálu památky, metalografická analýza	úlomek či plocha o velikosti min. 0,5 -1 cm ² , případně malá část konstrukce	v popsaném obalu, tak, aby nedošlo k poškození vzorků	vybrat reprezentativní místo s ohledem na cíle průzkumu
ZÁSADY DOKUMENTACE MÍST ODBĚRŮ VZORKŮ			
OBJEKT CELKOVĚ	CELKOVÝ POHLED S MÍSTY ODBĚRU	DETAIL MÍSTA ODBĚRU	
			

Před objednáním prací je nutné TL kontaktovat a dohodnout se na rozsahu a časových možnostech laboratoře i na nezbytných podkladech pro přijetí zakázky. Odebrané vzorky společně s objednávkou (formulář k dispozici na webové stránce TL), lze poslat poštou nebo předat osobně, obojí na adresu: NPÚ GnŘ, technologická laboratoř, Valdštejské nám. 3, Praha 1, 118 01. Fotografie k místu odběru je ideální poslat na e-mail: burianova.veronika@npu.cz. V případě dotazů kontaktujte Veroniku Burianovou, tel: 606681660.